NILOXYD 3911

HUILE FLUIDIFIÉE de PROTECTION PROFESSIONNEL CONTRE L'OXYDATION au STOCKAGE de MÉTAUX FERREUX et D'ALLIAGES LÉGERS.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation à base d'une dispersion en phase solvant, d'agent surfactif à caractère hydrophobe, de fonctions protectrices et lubrifiantes, inhibiteurs de corrosion.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide fluide. . MASSE VOLUMIQUE : 830 g/l +/-20 g/l.

. COULEUR : Ambré.

. INFLAMMABILITÉ : INFLAMMABLE, Classe de point

d'éclair Supérieur à 55 °c.

. RÉACTION CHIMIQUE : Neutre.

. ODEUR : De solvant peu perceptible.

. POUVOIR COUVRANT MOYEN : 250 ml à 1 litre pour 10 m² environ

suivant support

. VISCOSITÉ BROOKFIELD à 20 °c : 236 cps - mobile 4 – vit.50 tr/min.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Produit de protection inter-opération mono-composant, prêt à l'emploi, contre la corrosion et l'oxydation des métaux stockés à l'abri.
- . Caractère hydrophobe repousse l'humidité responsable de l'oxydation et de la corrosion.
- . Soluble dans les solvants, ne contient pas de silicones ou de vernis.
- . Permet de déposer en surface un film protecteur non cassant.
- . Basse viscosité permettant son application sur les pièces multiformes présentant des anfractuosités.
- . S'utilise en protection inter-opération sur fer, métaux ferreux, alliages légers : aluminium, laiton, cuivre, bronze etc...
- . Protége également de la corrosion les matériels, outillages, outils d'usinage, moules, matériels agricoles et de T.P., etc..., pendant une période de non utilisation.
- . Laisse après application sur les surfaces, un film substantif hydrophobe qui évite l'oxydation, et la corrosion des métaux, dues à l'humidité de l'air pendant le stockage ou en attente de reprise ou d'usinage final.
- . S'élimine par dégraissage à l'aide d'un solvant de nettoyage.

Anticorrosion acier

Tenue testée au brouillard salin selon NF EN ISO 9227 en ambiance agressive humidité saline + chaleur (35 °c)





AVEC SANS





Révision n° 1 – HJMJ - 213274

MODES ET DOSES D'EMPLOI

- . Prêt à l'emploi s'applique à la brosse, au chiffon, par immersion, au panier ou par pulvérisation à l'aide d'un appareil approprié, sur surfaces sèches préalablement dépoussiérées ou, selon le cas, nettoyées désoxydées.
- . Laisser sécher et stocker à l'abri.

. Elimination :

A la reprise des pièces traitées celles ci peuvent être nettoyées à l'aide d'un dégraissant alcalin dans le cas de matériel ou surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

NOTA : peut être dilué dans certains cas jusqu'à 10 % dans un solvant hydrocarboné type White Spirit.

RECOMMANDATIONS



DANGER

Contient SOLVANTS HYDROCARBONÉS D'ORIGINE PÉTROLIÈRE

EUH208 Contient SEL DE CALCIUM DE L'ACIDE BENZENE SULFONIQUE. Peut produire une réaction allergique.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P331 NE PAS faire vomir.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

- . Observer les précautions de sécurité, travailler dans un local bien ventilé.
- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux incandescents.
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- . Ne pas fumer, ne pas respirer les vapeurs.
- . En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter un spécialiste.
- . En cas d'ingestion, consulter immédiatement le médecin
- . Eviter toute inhalation prolongée ou répétée du produit, ne pas provoquer de brouillard ou atmosphère susceptible d'être inhalé.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA: Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



USINE MICHEL

Sarl au capital de 8000€ R.C Les Murets B.P 8 847 Tél: 04.90.20.10.77. Fax

R.C. 451.822.837. 84740 VELLERON Fax: 04.90.20.02.07.

E-mail: nil.usine2@free.fr