

ABSORBANT VÉGÉTAL SCIURE IGNIFUGÉ

CARACTERISTIQUES	Absorbant ignifugé à base de particules de bois. Pouvoir absorbant Eau 559 % GO 457 % Taux d'adhérence 89 %
RAPPORT D'IGNIFUGATION N°	PE 15 10018
AUTORISATION SUR RESEAU ROUTIER	NFP 98-190
NATURE ET ESSENCE	Bois de résineux non traité provenant de France. Forêts gérées durablement.
PROCESS	Séchage à haute température , dépoussiérage, tamisage.
TRAITEMENTS	Bain de sel ignifuge pour ignifugation à cœur + colorant alimentaire séchage et ensachage
DENSITE NON VIBREE	0.15 à 0.17
HUMIDITE	9 à 15%
PASSAGE EN MICRONS	950 µ à 1400 µ
CENDRE A 800 °C.	0.5 %
CONDITIONNEMENT	Palette de 70 sacs de 45 l.
APPLICATIONS POUR L'INDUSTRIE ET RESEAU ROUTIER	Absorbant pour hydrocarbure, huile, eau...
ELIMINATION DES DECHETS	Se conformer à la législation du liquide absorbé



USINE MICHEL Sarl au capital de 8000€
890 Rte de Carpentras
04.90.20.10.77.

R.C. 451.822.837.
84740 VELLERON
nil.usine2@free.fr